Zenn Glue Down 55 – műszaki adatlap

BerryAlloc vinyl padlók és lapok (LVT) · eredeti kiadás: 09/2026

Ez a dokumentum a BerryAlloc eredeti, angol nyelvű kiadványának (zenn_glue_down_55_09_26_lvt_berryalloc_tds_en.pdf) tájékoztató jellegű magyar fordítása.

Kiszerelés

Egység	Tartalom	m²	Bruttó tömeg (dobozzal, raklappal)
1 doboz – deszka (planks)	20 deszka	4,34 m²	19,58 kg
1 raklap – deszka	45 doboz	195,10 m²	901,10 kg
1 doboz – kőhatású lap (tiles)	10 lap	4,18 m²	18,93 kg
1 raklap – kőhatású lap	46 doboz	192,31 m²	890,78 kg
1 doboz – halszálka (herringbone)	64 deszka	4,46 m²	19,86 kg
1 raklap – halszálka	42 doboz	187,29 m²	854,12 kg

Termékjellemzők

Jellemző	Szabvány	Deszka	Kőhatású lap	Halszálka
Méret (H × Sz)	EN ISO 24342	1219,2 × 177,8 mm	914,4 × 457,2 mm	609,6 × 114,3 mm
Kopóréteg	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Felületi struktúra	–	fa struktúra	kő struktúra	fa struktúra
Teljes vastagság	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Zárrendszer	–	nincs (ragasztott)	nincs	nincs
Élkiképzés	–	micro V4	micro V4	micro V4
Használati osztály (lakossági /kereskedelmi/ipari)	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33/42

Garancia (lakossági/kereskedelmi): a garanciafeltételeket lásd a gyártó dokumentumtárában (berryalloc.com).

Vizsgálati eredmények

Vizsgálat	Szabvány	Eredmény
Padlófűtés	EN ISO 12524	alkalmas (részletek a padlófűtési útmutatóban)
Görgős szék	EN ISO 4918	megfelel
Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	Bfl-s1
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	megfelelő
Maradó benyomódás	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – megfelel
Hővezetési ellenállás	ISO 8302	0,010 m²K/W
Csúszásgátlás	DIN 51130	R10
Csúszásgátlás	EN ISO 13893	DS osztály
Ingás csúszásvizsgálat (PTV)	EN 16165	36+
Lépészaj-csökkentés	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	2 dB
Méretstabilitás	EN ISO 23999	≤ 0,15 % – megfelel
Fényállóság	EN ISO 105-B02	≥ 6 – megfelel
Elektrosztatikus feltöltődés	EN 1815	antisztatikus (≤ 2 kV)

Megfelelőség

EN 14041 · teljesítménynyilatkozat (DoP): 454-ZENN23-1 · gyártó: BerryAlloc NV, Industrielaan 100, 8930 Menen, Belgium · bejelentett szervezet: NB 0493. Beltéri használatra szánt rugalmas padlóburkolat.

Rétegfelépítés

#	Réteg
1	Védő PU bevonat / lakk
2	Kopóréteg 0,55 mm
3	Dekorréteg
4	Hátoldali réteg